




# 試験証明書



(株)ピュアソン 殿

206  
2006年 7月10日  
試験番号 613121-1  
(完)

ご提出の試料に対する試験結果は下記の通りです。

No.	品番・品名及び色柄番	
1	未処理	
2		(Lot060623)
3		(Lot060623)

財団法人 日本紡績検査協会  
近畿事業所  
大阪府中央区上町1丁目1番15号  
TEL 大阪(06) 6762-5887 (代表)  
FAX 大阪(06) 6762-8588

試験項目	試験方法及び条件
1. 消臭性	繊維評価技術協議会法

## 試験結果

項目	区分	1.	2.	3.	4.	注
1. 消臭性	減少率(%) ノネール	50.6	87.5	64.9		

## 備考

消臭性能試験方法：(社)繊維評価技術協議会 消臭加工繊維製品認定基準 準用  
機器分析実施マニュアル (ガスクロマトグラフィー法)

ガス初期濃度 : ノネール 約14ppm  
測定時間 : 2時間後

エステル (6×8cm) に試料1gを浸し、濡れた状態のまま試験を行なった。

10倍、20倍の生地においては、ノネール由来ピークのリテンションタイム近傍にピークが検出された。

1	2	3	4
見本は貼付 できません	見本は貼付 できません	見本は貼付 できません	

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。